



171120110047



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0868

检验检测报告

TEST REPORT

报告编号
Report No.

(2023)JQB00189



样品名称
Sample Name

十字布基PVC胶面墙布

检验类别
Test Category

委托检验 (B)

受检单位
Inspected unit

/

委托单位
Client

SERGEN DECORATION TRADE LIMITED COMPANY

生产单位
Production unit

/

绍兴市质量技术监督检测院

检验检测专用章

Shaoxing Testing Institute of Quality and Technical Supervision



(2023)JQB00189

绍兴市质量技术监督检测院

Shaoxing Testing Institute of Quality and Technical Supervision

检验检测报告

Test Report

报告编号Report No (2023) JQB00189

共 2 页 第 1 页

样品名称 Sample name	十字布基PVC胶面墙布	检验类别 Test category	委托检验 (B)
样品编号 Sample No	(2023) JQB00189	商标 Brand	/
型号规格 Specification	H4301	样品等级 Sample grade	/
样品数量 Sample quantity	3米(其中备样: /)	样品基数 Sample batch	/
委托单位 Client	SERGEN DECORATION TRADE LIMITED COMPANY	委托单位地址 Client add	浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道华泰大厦6049室
生产单位 Manufacturer	/	生产单位地址 Manufacturer add	/
受检单位 Inspected unit	/	受检单位地址 Inspected unit add	/
抽样单位 Sampling unit	/	抽样地点 Sampling add	/
抽样日期 Sampling date	/	生产日期/批号 Producing date/Batch	2023年12月31日
抽样/送样人员 Sampling/ Sending samples staff	林沅松	到样日期 Samples Arrival date	2024年03月04日
检验日期 Testing date	2024年03月10日~2024年03月16日	检验地点 Testing add	本院
样品(封样)状态描述 Sample(Sealing) state	卡其色PVC胶面墙布		
检验和判定依据 Test and determine standards	参照QB/T 4034-2012《壁纸》附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、GB/T 459-2002《纸和纸板伸缩性的测定》		
检验项目 Test item(s)	详见报告第2页		
主要仪器设备 Testing apparatuses	电子分析天平、电热鼓风干燥箱、壁纸可试可洗性测试仪等		
环境条件 Environmental conditions	温度: (22~24)℃ 相对湿度: (49~52)% 气压: /kPa 风速: /m/s		
检验结论 Test conclusion	所检样品, 其检验结果详见报告第2页。 绍兴市质量技术监督检测院 (检验检测专用章) Stamp of Testing 签发日期: Signature Date 2022年03月18日 检验检测专用章		
备注 Note	技术要求由委托单位提供		

批准 Approved by:

审核 Reviewed by:

编制 Compiled by:

绍兴市质量技术监督检测院
Shaoxing Testing Institute of Quality and Technical Supervision

检验检测报告
Test Report

报告编号: (2023)JQB00189共 2 页 第 2 页

序号	检验项目及单位		技术要求	实测结果		单项判定
1	褪色性(级)		≥4	4~5		/
2	耐摩擦色牢度(级)		≥4	干摩擦	纵向: 4~5	/
					横向: 4~5	
				湿摩擦	纵向: 4~5	
					横向: 4~5	
3	遮蔽性(级)		≥4	4		/
4	伸缩性(%)		/	浸水后S ₁	纵向: -0.04	/
					横向: -0.1	
				干燥后 S ₂	纵向: 0.1	
					横向: 0.02	
5	粘合剂可拭性 横向		20次无外观上的损伤和变化	20 次无外观上的损伤和变化		/
6	可洗性	可洗	30 次无外观上的损伤和变化	30 次无外观上的损伤和变化		/



【以下空白】